precodlew
creative innovations

ebalta
Solution Takes Shape

# SZPACHLÓWKA - REPAIR PUTTY BLUE

| | |
|---|---|
| **Typ** | Dwuskładnikowa szpachówka |
| **Żywica** | Repair putty blue komp. A |
| **Utwardzacz** | PUR 50 komp. B |
| **Kolor** | brązowy |

## Zastosowanie

- Łączenie płyt ebaboard / ebablock® 1350
- Naprawa płyt ebaboard / ebablock® 140
- Także jako klej

## Właściwości

- doskonałe właściwości wypełniające
- nie spływa z powierzchni pionowych
- ma właściwości ebaboard 140
- odporny na ścieranie

## Dane dotyczące obróbki

| **Produkt** | | **Mieszanka Repair putty Blue** | **Żywica Repair putty Blue komp. A** | **Utwardzacz PUR 50 komp. B** |
|---|---|---|---|---|
| Kolor | | niebieski | niebieski | brązowy |
| **Proporcje mieszania** | **Cz. Wag.** | | **100** | **50** |
| Lepkość w 25°C | mPas | tiksotropowa | ciastowaty | 120 ± 20 |
| Gęstość w 20°C | g / $cm^3$ | 1,34 ± 0,03 | 1,38 ± 0,03 | 1,23 ± 0,02 |
| Czas życia 150 g / 20°C | min. | 4 – 7 | - | - |
| Czas utwardzenia w temp. | godz. | 2 – 4 | - | - |

## Dane fizyczne

| **Właściwości** | **wg. normy** | **Jednostka** | **Wartość** |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na zginanie | DIN 53452 | MPa | 109 ± 5 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | EN ISO 178 | % | 3,8 ± 0,15 |
| Moduł sprężystości | EN ISO 178 | MPa | 4175 ± 100 |
| Wytrzymałość na ściskanie | DIN 53454 | MPa | 102 ± 3 |
| Twardość | DIN ISO 7619-1 | Shore D | 85 ± 3 |
| Odporność na temperaturę | DIN EN ISO 75B | °C | 87 ± 2 |

## Jednostki dostępne w sprzedaży (opakowania)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opakowania | komp. A | **Repair putty blue komp. A** | 1,000 kg / 5.000 kg |
| | komp. B | **PUR 50 komp. B** | 0,500 kg / 2,500 kg |

# SZPACHLÓWKA - REPAIR PUTTY BLUE

## Instrukcje dotyczące aplikacji

Należy ostrożnie mieszać oba komponenty.
Zalecamy nakładanie warstwy kleju za pomocą szpatułki.

Odpowiednia grubość warstwy kleju: około 600 – 700 g/m$^2$
Połączone elementy można obrabiać nie wcześniej niż po 2 godzinach

## Informacje ogólne

Do celu łączenia lub naprawy płyt zalecamy użyć naszego kleju jak i również szpachlówki repair putty blue. Szpachlówka r**epair putty blue** można użyć także do łączenia płyt jako szybkowiążący klej i może być mieszana w indywidualnych proporcjach w celu regulacji czasu życia.

Materiał **repair putty blue** to mieszanka dwuskładnikowa, poliuretanowa, która utwardza się w temperaturze pokojowej.
Charakteryzuje się:

- wysoką odpornością
- bardzo dobrze wypełnia

## Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze 18-25 °C
Raz otwarte pojemniki powinny być zamknięte natychmiast po użyciu i zabezpieczone przed wilgocią. Raz otwarty materiał należy jak najszybciej wykorzystać.

Okres przydatności podany na etykietach opakowania.

## Środki bezpieczeństwa

Materiał podlega przepisom ADR, należy postępować zgodnie z instrukcją ADR, kody podane na opakowaniu. Prosimy o stosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa!

## Utylizacja odpadów

Niewielkie ilości utwardzonego materiału można usuwać z odpadami domowymi. W przypadku nieutwardzonych żywic, utylizować zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji ADR. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym działem bezpieczeństwa wyrobu.

**Producent**

ebalta Kunststoff GmbH . Erlbacher Straße 100 . 91541 Rothenburg ob der Tauber / Niemcy

Tel.: +49 9861 7007-0 . Faks: +49 9861 7007-77 . info@ebalta.de . www.ebalta.de

**Dystrybutor**

**Prec-Odlew Sp. z o.o.**
ul. Piłsudskiego 89, 32-050 Skawina, Polska/Poland

T: +48 12 276 49 95, F: +48 12 276 49 94, E: prec@odlew.com.pl

Wszystkie informacje w tym dokumencie zostały podane według najlepszej wiedzy producenta i dostawcy. Mogą one służyć jedynie jako ogólna instrukcja - nie mogą być podstawą jakiejkolwiek reklamacji w przypadku stosowania materiałów. Uzyskane wyniki badań i parametry materiałów są zależne od warunków ich prowadzenia i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie. Producent i dostawca nie odpowiadają za szkody wynikłe z niewłaściwego zastosowania materiałów lub niedostosowania sposobu użytkowania do warunków otoczenia. Stosowanie się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem użytkownika materiałów niezależnie od zaleceń podanych w tym dokumencie.